



嘉兴元元节能建材有限公司


干 混 砂 浆

资
质
文
件

公司地址：嘉兴市七星镇东创路 648 号

联系电话：0573-82210777

传真：0573-83887608



营业执照

统一社会信用代码

91330402691261540X (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



(副本)

名称 嘉兴元元节能建材有限公司

注册资本 贰仟贰佰捌拾万元整

类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期 2009年06月25日

法定代表人 傅思源

营业期限 2009年06月25日至2039年06月24日

经营范围 一般项目：新型墙体建筑材料、预拌砂浆的制造、加工和销售；水泥、黄沙、矿粉的销售；混凝土制造、加工和销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

住所 浙江省嘉兴市南湖区七星镇永联路面公司西侧、规划东创路北侧

登记机关



2020

开户许可证

核准号: J3350002754403

编号: 3310-05551595

经审核, 嘉兴元元节能建材有限公司

符合开户条件, 准予

开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 傅思源

开户银行

中国工商银行股份有限公司嘉兴兴
禾支行

账号 1204062019200004780



浙江省

预拌干混砂浆生产企业

备案证书

证书编号：ZJBM-055

企业名称：嘉兴元元节能建材有限公司

备案项目：干混砌筑砂浆DM-GM5-15

干混抹灰砂浆DP-GM5-20

干混地面砂浆DSM20

生产能力：30万吨

执行标准：《浙江省预拌干混砂浆生产企业备案管理

暂行办法》

有效期限：2024年04月止

发证机关：



发证日期：2021年05月



浙江省预拌干混砂浆生产企业试验室

合格证书

单位名称：嘉兴元元节能建材有限公司

证书编号：ZJBC-069

检测项目：砂浆、细骨料。

(适合于普通干混砂浆生产企业内部试验室)

执行标准：浙江省商务厅、浙江省质量技术监督局
联发《浙江省预拌干混砂浆生产企业试验室
技术条件》

有效期限：2024年04月止

发证机关：浙江省散装水泥发展中心

2024年 5 月



安全生产标准化

Work Safety Standardization

证书

CERTIFICATE

证书编号：嘉 AQB JCⅢ 202200265

嘉兴元元节能建材有限公司
安全生产标准化三级企业
(建 材)

有效期至： 2025年5月

证书颁发单位 (章)

2022年5月5日





中国认可
检测
TESTING
CNAS L2735



省建设工程质量检验站

报告编号: CL2022-2885

报告页数: 共 6 页

检 测 报 告

样品名称: 干混普通抹灰砂浆

委托单位: 嘉兴元元节能建材有限公司

生产厂家: 嘉兴元元节能建材有限公司

报告日期: 2022 年 8 月 12 日



浙江省建设工程质量检验站有限公司

地址: 杭州市文二路 28 号

电话: 0571-88277426

传真: 0571-88803082

浙江省建设工程质量检验站有限公司

检测报告

样品名称	干混普通抹灰砂浆	检测类别	委托检测
型号、规格	DP-G M5、DP-G M7.5、DP-G M10、 DP-G M15、DP-G M20	生产日期 [批号]	---
委托单位	嘉兴元元节能建材有限公司		
工程名称	---		
施工单位	---		
生产单位	嘉兴元元节能建材有限公司		
样品数量	各 20kg	收样日期	2022 年 6 月 27 日
样品状态	样品为干粉状、均匀无结块		
主要设备	砂浆搅拌机 SB-CL-567 (有效期至 2023 年 5 月 9 日) 砂浆稠度仪 SB-CL-568 (有效期至 2023 年 5 月 8 日) 微电脑冻融试验机 SB-CL-433 (有效期至 2022 年 12 月 23 日) 等		
检测依据	《预拌砂浆》GB/T25181-2019		
检测日期	2022 年 6 月 29 日~2022 年 8 月 9 日		
检测结论	依据《预拌砂浆》GB/T25181-2019, 对所送样品进行检测, 各类干混普通抹灰砂浆各项检测结果均符合标准要求。		
检测说明	---		

批准:

审核:

报告:



浙江省建设工程质量检验站有限公司

检 测 报 告

1、M5 干混普通抹灰砂浆

序号	检 测 项 目		技术指标	检测结果	单项判定
1	28d 抗压强度 (MPa)		≥ 5.0	5.9	符合
2	保水率 (%)		≥ 88.0	92.1	符合
3	凝结时间 (h)		3~12	7h8min	符合
4	2h 稠度损失率 (%)		≤ 30	13	符合
5	14d 拉伸粘结强度 (MPa)		≥ 0.15	0.28	符合
6	28d 收缩率 (%)		≤ 0.20	0.09	符合
7	抗冻性	强度损失率 (%)	≤ 25	13	符合
		质量损失率 (%)	≤ 5	1.2	符合

浙江省建设工程质量检验站有限公司

检 测 报 告

2、M7.5 干混普通抹灰砂浆

序号	检 测 项 目		技术指标	检测结果	单项判定
1	28d 抗压强度 (MPa)		≥ 7.5	9.6	符合
2	保水率 (%)		≥ 88.0	92.0	符合
3	凝结时间 (h)		3~12	6h50min	符合
4	2h 稠度损失率 (%)		≤ 30	16	符合
5	14d 拉伸粘结强度 (MPa)		≥ 0.20	0.33	符合
6	28d 收缩率 (%)		≤ 0.20	0.10	符合
7	抗冻性	强度损失率 (%)	≤ 25	14	符合
		质量损失率 (%)	≤ 5	0.8	符合

浙江省建设工程质量检验站有限公司

检 测 报 告

3、M10 干混普通抹灰砂浆

序号	检 测 项 目		技术指标	检测结果	单项判定
1	28d 抗压强度 (MPa)		≥ 10.0	13.8	符合
2	保水率 (%)		≥ 88.0	92.4	符合
3	凝结时间 (h)		3~12	6h45min	符合
4	2h 稠度损失率 (%)		≤ 30	15	符合
5	14d 拉伸粘结强度 (MPa)		≥ 0.20	0.34	符合
6	28d 收缩率 (%)		≤ 0.20	0.10	符合
7	抗冻性	强度损失率 (%)	≤ 25	12	符合
		质量损失率 (%)	≤ 5	0.6	符合

浙江省建设工程质量检验站有限公司

检 测 报 告

4、M15 干混普通抹灰砂浆

序号	检 测 项 目		技术指标	检测结果	单项判定
1	28d 抗压强度 (MPa)		≥ 15.0	18.2	符合
2	保水率 (%)		≥ 88.0	92.3	符合
3	凝结时间 (h)		3~12	6h30min	符合
4	2h 稠度损失率 (%)		≤ 30	16	符合
5	14d 拉伸粘结强度 (MPa)		≥ 0.20	0.41	符合
6	28d 收缩率 (%)		≤ 0.20	0.10	符合
7	抗冻性	强度损失率 (%)	≤ 25	10	符合
		质量损失率 (%)	≤ 5	0.4	符合

浙江省建设工程质量检验站有限公司

检 测 报 告

5、M20 干混普通抹灰砂浆

序号	检 测 项 目		技术指标	检测结果	单项判定
1	28d 抗压强度 (MPa)		≥ 20.0	22.8	符合
2	保水率 (%)		≥ 88.0	92.7	符合
3	凝结时间 (h)		3~12	6h22min	符合
4	2h 稠度损失率 (%)		≤ 30	13	符合
5	14d 拉伸粘结强度 (MPa)		≥ 0.20	0.45	符合
6	28d 收缩率 (%)		≤ 0.20	0.11	符合
7	抗冻性	强度损失率 (%)	≤ 25	10	符合
		质量损失率 (%)	≤ 5	0.3	符合

以下无检测内容



中国认可
检测
TESTING
CNAS L2735



省建设工程质量检验站

报告编号: CL2022-2886

报告页数: 共 5 页

检 测 报 告

样品名称: 干混普通砌筑砂浆

委托单位: 嘉兴元元节能建材有限公司

生产厂家: 嘉兴元元节能建材有限公司

报告日期: 2022 年 8 月 12 日



浙江省建设工程质量检验站有限公司

地址: 杭州市文二路 28 号


电话: 0571-88277426

传真: 0571-88803082

浙江省建设工程质量检验站有限公司
检测报告

样品名称	干混普通砌筑砂浆		检测类别	委托检测
型号、规格	DM-G M5、DM-G M7.5、DM-G M10、DM-G M15		生产日期 [批号]	---
委托单位	嘉兴元元节能建材有限公司			
工程名称	---			
施工单位	---			
生产单位	嘉兴元元节能建材有限公司			
样品数量	各 20kg	收样日期	2022 年 6 月 27 日	
样品描述	样品为干粉状、均匀无结块			
主要设备	砂浆搅拌机 SB-CL-567（有效期至 2023 年 5 月 9 日） 砂浆稠度仪 SB-CL-568（有效期至 2023 年 5 月 8 日） 微电脑冻融试验机 SB-CL-433（有效期至 2022 年 12 月 23 日）等			
检测依据	《预拌砂浆》GB/T25181-2019			
检测日期	2022 年 6 月 29 日~2022 年 8 月 9 日			
检测结论	依据《预拌砂浆》GB/T25181-2019，对所送样品进行检测，各类干混普通砌筑砂浆各项检测结果均符合标准要求，同时 DM-G M5 砂浆的砌体抗剪强度满足标准《砌体结构设计规范》GB50003-2011 中规定的要求。			
检测说明	砌体抗剪强度试验采用的砌体种类为：强度等级为 MU10 的烧结普通砖。			


批准:



审核:



报告:



缝章无效。

浙江省建设工程质量检验站有限公司
检 测 报 告

1、M5 干混普通砌筑砂浆

序号	检 测 项 目		技术指标	检测结果	单项判定
1	28d 抗压强度 (MPa)		≥ 5.0	5.8	符合
2	保水率 (%)		≥ 88.0	91.5	符合
3	凝结时间 (h)		3~12	7h	符合
4	2h 稠度损失率 (%)		≤ 30	16	符合
5	抗冻性	强度损失率 (%)	≤ 25	14	符合
		质量损失率 (%)	≤ 5	1.7	符合
6	砌体剪切强度 (MPa)		≥ 0.19	0.24	符合

浙江省建设工程质量检验站有限公司

检 测 报 告

2、M7.5 干混普通砌筑砂浆

序号	检 测 项 目		技术指标	检测结果	单项判定
1	28d 抗压强度 (MPa)		≥ 7.5	9.2	符合
2	保水率 (%)		≥ 88.0	92.0	符合
3	凝结时间 (h)		3~12	6h45min	符合
4	2h 稠度损失率 (%)		≤ 30	14	符合
5	抗冻性	强度损失率 (%)	≤ 25	13	符合
		质量损失率 (%)	≤ 5	1.4	符合

浙江省建设工程质量检验站有限公司

检测报告

3、M10 干混普通砌筑砂浆

序号	检测项目		技术指标	检测结果	单项判定
1	28d 抗压强度 (MPa)		≥ 10.0	13.1	符合
2	保水率 (%)		≥ 88.0	91.8	符合
3	凝结时间 (h)		3~12	6h37min	符合
4	2h 稠度损失率 (%)		≤ 30	14	符合
5	抗冻性	强度损失率 (%)	≤ 25	14	符合
		质量损失率 (%)	≤ 5	0.8	符合

浙江省建设工程质量检验站有限公司

检测报告

4、M15 干混普通砌筑砂浆

序号	检测项目		技术指标	检测结果	单项判定
1	28d 抗压强度 (MPa)		≥ 15.0	17.2	符合
2	保水率 (%)		≥ 88.0	92.2	符合
3	凝结时间 (h)		3~12	6h22min	符合
4	2h 稠度损失率 (%)		≤ 30	14	符合
5	抗冻性	强度损失率 (%)	≤ 25	10	符合
		质量损失率 (%)	≤ 5	0.6	符合

以下无检测内容

检测站专用章