




编号: 0132-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	WCB 级钢材抗拉强度测量过程	被测参数要求(含公差)	抗拉强度: (485-655) MPa		
被测参数要求识别依据文件	SA-216/SA-216M 《可熔焊高温用碳钢铸件》				
计量要求导出方法 1、测量参数公差范围: $T=170\text{MPa}$ 2、测量设备的最大允许误差 $\Delta_{允} \leq T \times 1/3 = 170\text{MPa} \times 1/3 = 56.6\text{MPa} = \pm 28.3\text{MPa}$ 3、测量设备校准不确定度推导: $U_{95\Delta_{允}} \leq \Delta_{允} \times 1/3 = 56.6\text{MPa} \times 1/3 = 18.8\text{MPa}$ 4、被测参数测量范围: 抗拉强度: (485-655) MPa, 选用测量范围为 (0-300) kN 的液压万能试验机实施测量 (即在试样直径 $\Phi 10\text{mm}$ 时, 对应的抗拉强度范围 (0-1273.24) MPa)					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准/检定证书编号	校准/检定日期
	液压万能试验机/236	WEW-300B/ (0-300) kN	$\pm 1.0\%$ $U_{rel}=0.18\%, k=2$	Z20212-J120502	2021.10.15
计量验证记录: 测量设备的测量范围为 (0-1273.24) MPa, 满足导出计量要求测量范围 (485-655) MPa 的要求; 测量设备的最大允许误差为 $\pm 1.0\% \times 1273.24\text{MPa} = \pm 12.7324\text{N}$, 满足导出计量要求 $\Delta_{允} \leq \pm 28.3\text{MPa}$ 的要求; 测量设备的不确定度为 $U=0.18\% \times 1273.24\text{MPa} = 2.29\text{MPa}$, 满足导出计量要求不确定度 $U_{95\Delta_{允}} \leq 18.8\text{MPa}$ 的要求; 验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字:  验证日期: 2021 年 10 月 20 日					
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 2. 计量要求导出方法正确; 3. 测量设备的配备满足计量要求; 4. 测量设备经校准; 5. 测量设备验证方法正确。 审核员意见:  企业代表签字:  审核日期: 2021 年 3 月 9 日					