







报告书编号: AJCA222W00158

送检点	单位名	占称:	成都澳力鑫新型建材有限公司		
产品	名	称:	干混砌筑砂浆		
型号	规	格:	DM M10		
检验	类	别:	型式检验		

成都产品质量检验研究院有限责任公司(四川省产品质量上香检验检测院/成都市产品质量监查检验研究院)

成都产品质量检验研究院有限责任公司 (四川省产品质量监督检验检测院/ 成都市产品质量监督检验研究院)

检验检测 报告

报告书编号: A	JCA222W00158	5 58 x 11.7r	共 2 页 第 1 页
产品名称	干混砌筑砂浆	商标	
生产日期/批号	2022-01-14	型号规格	DM M10
样 品 编 号 AJCA222W00158-001		样品等级	
样品数量	40kg	封样/样品状态	编织袋装,粉状
样品到达日期	2022-01-14	检查封样人员	李凤英
委托单位	成都澳力鑫新型建材有限公司	生产单位	成都澳力鑫新型建材有限公司
委托单位地址	成都崇州世纪大道759号	生产单位地址	成都崇州世纪大道759号
委托单位邮编	611230	生产单位邮编	611230
委托单位电话	18628035965	生产单位电话	18628035965
抽样单编号	JC2-20220114-3	抽样日期	2022-01-14
抽样地点	该公司砂浆拌制现场	抽样方式	随机抽样
抽样基数	50t	抽样单位	成都产品质量检验研究院有限责任公司
检验日期	2022-02-24~2022-03-24	抽样人员	邵进 安瑶
检验地址	成都市崇州市世纪大道南段1455号	任务来源	
检验依据	DB51/T 5060-2013 预拌砂浆生产与	应用技术规程	
检 验 结 论	经抽样检验,所检项	目符合DB51/	T 5000元在要求。
备注			型型型侧专用 草

批准: 本凡英

审核:

主检: 安骚

检验检测报告

	号: AJCA222W00158			共 2	页第2页
序号	检测项目	技术要求	单位	实测值	单项结论
1	外观	颜色均匀、无结块		颜色均匀、无 结块	合格
2	骨料最大粒径	≤4.75	mm	2. 36	合格
3	表观密度	≥1800	kg/m³	1920	合格
4	凝结时间	3~12	h	9.8	合格
5	含气量	€20	%	11.5	合格
6	保水率	.≥88	%	93. 2	合格
7	2h稠度损失率	€30	%	22	合格
8	28d抗压强度	≥10.0	MPa	12. 2	合格

———— 以下空白 ———

注意事项

- 1、本机构保证检验检测的科学性、公正性和准确性,对出具的检验检测数据、结果负责,并对在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密保密。
- 2、检验检测报告无本机构"检验检测专用章"无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。
- 5、复制检验检测报告未重新加盖本机构"检验检测专用章"无效。
- 6、异议处理
- 6.1 若对产(商)品质量抽查检验检测报告有异议,应于收到报告之日起(农产品五日内,食品七个工作日内,工业产品十五日内)向组织实施抽查检验的行政部门提出书面意见,逾期将不予受理;
- 6.2 若对委托检验检测报告有异议,应于收到报告之日起(农产品五日内,食品七个工作日内,工业产品十五日内)向本机构提出书面意见,逾期将不予受理。异议受理联系电话: 028-65099089
- 7、对送样的委托检验检测报告,检验检测结果仅对来样负责。
- 8、样品由委托方提供的,委托方应对样品及相关信息的真实性负责。