




受理编号: 0470-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	水泥密度检测样品称重		被测参数要求(含公差)	60g±2g	
被测参数要求识别依据文件			GB/T 208-2014 《水泥密度测定方法》		
计量要求导出方法(可另附) 根据 GB/T 208-2014 《水泥密度测定方法》5.4 条要求: 天平量程不小于 100g, 分度值不大于 0.01g。即为计量要求。 导出最大允许误差的计量要求: $T=4g$, $\Delta允=T \times 1/10 = \pm 0.2g$。(取 1/10) 测量范围按照标准要求不小于 100g					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/ 准确度等级/测量不确定度)	校准/检定 证书编号	校准/检定日期
	电子天平 /DC11S100049 5	YB1002-E (0~200)g	III 级	202204001 287	2022.04.25
计量验证记录 测量设备配备的是电子天平, 编号为 DC11S1000495, 型号为 YB1002-E, 测量范围(0~200)g; 测量范围满足天平量程不小于 100g 的要求。 电子天平的分度值 0.01g, 满足分度值不大于 0.01g 的要求。 测量设备经检定 III 级合格, 当称重为 $50g < m < 200g$ 时, MPE 为: $\pm 0.1g$, 满足 $\Delta允 = \pm 0.2g$ 的要求。 验证结论: ☒符合 ☐有缺陷 ☐不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字:  验证日期: 2022 年 04 月 26 日 认证审核记录: 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 2. 计量要求导出方法正确。 3. 测量设备的配备满足计量要求。 4. 测量设备已校准。 5. 测量设备验证方法正确。 审核员签名:  企业代表签字:  审核日期: 2022 年 05 月 27 日					

