

测量过程监视记录（控制图）

编号：R/JC 208

单位：检测中心物理站

事由：


统计分析 3 月份螺纹钢屈服强度情况。

原始数据表：

编号	炉号	规格（mm）	屈服强度（MPa）		
1	22203318Y1	25	440	440	435
2	22203317Y1	25	440	440	445
3	22203130Y2	25	460	460	460
4	22203323Y1	25	460	460	455
5	22103149Y1	25	430	435	435
6	22203333Y1	25	430	450	440
7	22103153Y1	25	425	430	430
8	22203332Y1	25	445	445	450
9	22203331Y1	25	455	460	455
10	22203330Y1	25	445	450	460
11	22203329Y1	25	450	445	450
12	22203328Y1	25	440	435	435
13	22203326Y1	25	430	430	430
14	22203300Y1	25	435	435	435
15	22103152Y1	25	450	450	450
16	22203325Y1	25	455	465	455
17	22203299Y1	25	455	465	455
18	22203334Y1	25	440	445	440
19	22203342Y1	25	455	455	455
20	22203341Y1	25	450	450	450
21	22203340Y1	25	455	455	460
22	22103186Y1	25	450	460	455
23	22203336Y1	25	460	455	455
24	22203290Y1	25	450	440	450
25	22203303Y1	25	445	460	435
26	22103151Y1	25	450	450	460
27	22103150Y1	25	450	465	450

28	22103148Y1	25	440	440	445
29	22103146Y1	25	440	440	435
30	22103136Y1	25	450	460	440
31	22203305Y1	25	430	425	440
32	22103155Y1	25	445	450	450
33	22103154Y1	25	440	440	445
34	22203315Y1	25	460	460	465
35	22203314Y1	25	460	445	465

图表分析：



结论：

3 月份，螺纹钢检测数据值 CPK 为 3.01，数值波动小，检测数据稳定。

填表人： 杨志华

时间：2022.3.20