

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	富顺县航宇绝缘材料厂		
受审核部门	生产部	陪同人员	江超
不符合事实描述：：组织不能提供产品无碱玻璃纤带的型式检验报告，不符合 GB/T19001-2016 标准 8.6 条款“组织应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。”的规定。			
上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求			
不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般			
审核员：	审核组长：	受审核方代表：	
日期：2020 年 03 月 10 日	日期：2020 年 03 月 10 日	日期：2020 年 03 月 10 日	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）			
审核员：		日期：	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核时未能提供无碱玻璃纤维带的型式检验报告。

纠正情况:

提供无碱玻璃纤维带的型式检验报告。

原因分析:

由于相关人员对体系认识不足,造成未按规定对在做产品无碱玻璃纤维带进行检测。

纠正措施:

1. 立即对在做产品无碱玻璃纤维带进行检测。
2. 对生产部进行ISO9001:2015标准8.6条款进行培训。

预定完成日期: 2022.5.10-

举一反三检查情况:

检查公司所有相关文件,未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上纠正措施已完成,经验证基本有效,请审核组确认。

验证人:

郑子斌

日期:

2022.5.9


受审核方代表:

郑子斌

日期:

2022.5.9

CEMT



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2021

CEMT/QR-7.8-01-01-2020

共 4 页 第 1 页

No: 2020-608

检 测 报 告

TEST REPORT

产 品 名 称

无碱带

Name of sample:

委 托 单 位

富顺县航宇绝缘材料厂

Client:

检 测 类 别

日常委托

Classification of test:

桂林赛盟检测技术有限公司
机械工业电工材料产品质量监督检测中心

Guilin CEMT Technology Co., Ltd.

Electrical Materials Quality Supervision and
Testing Center of Machinery Industry of China

声 明

1. 本检测报告（包括复印件）无“检验专用章”一律无效。
2. 本检测报告部分复制无效。
3. 本检测报告无编制、审核、签发人签名无效。
4. 本检测报告涂改无效。
5. 检测结果仅适用于收到的委托检测样品。
6. 在中华人民共和国境内，报告若未加盖 CMA 章，表明报告仅供内部参考，不具有证明作用。

桂林赛盟检测技术有限公司
机械工业电工材料产品质量监督检测中心

地址：中国广西桂林市七星区东城路8号

邮编：541004

电话：0773-5603029、5888294、5888408

传真：0773-5603029

E-mail: postmaster@cemt.org.cn

网址: www.cemt.org.cn

检测报告

产品名称: 无碱带		检测类别: 日常委托
型号: ET100-25	规格: 0.1×25	商标: —
批号或生产日期: —		
委托单位: 富顺县航宇绝缘材料厂		
通讯地址: 四川富顺晨光工业园区		
联系人: 郑江	E-mail: 22280691@qq.com	电话: 13890066222
生产单位: 富顺县航宇绝缘材料厂		
来样方式: 邮样	接收样品状态: 带材	
接样日期: 2020-04-27	完成日期: 2020-05-08	
检测依据: JC/T 174-2005《无碱玻璃纤维带》		
检测结论及说明: 来样经检测, 所测性能达到委托方提供的产品技术条件中的要求。		
(检验检测专用章) 签发日期: 2020年05月09日 主检: 谢崎 审核: 王飞龙 批准: 于英		

检测报告

产品名称: 无碱带

型号: ET100-25

规格: 0.1×25

测试号: 2020-02-043

序号	检测性能 / 项目	单位	要 求	检测结果	检测方法
1	外观	-	盘面整洁 收卷结实	符合要求	JC/T 174-2005 章
2	宽度	mm	25±1	24.0	
3	厚度	mm	0.10±0.01	0.094	
4	经密度	根/cm	27±1	26.0	
5	纬密度	根/cm	16±1	15.0	
6	断裂强度	N/25mm	≥500	746	
7	可燃物含量	%	0.6~2.0	1.19	

备注: 指标要求委托方提供的产品技术条件中的要求。

以下空白

