

受理编号: 0053-2020

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	接箍洛氏硬度 HRA 示值误差检测	被测参数要求(含公差)	(56-68)HRA		
被测参数要求识别依据文件	GB/T230.1-2018 《金属材料洛氏硬度试验第 1 部分试验方法》				
计量要求导出方法 1.测量参数公差范围: $T=12\text{HRA}$ 2.测量设备的最大允许误差 $\Delta_{允} \leq T \times 1/3 = 12 \times 1/3 = 4\text{HRA}$ 3.测量设备校准不确定度推导: $U_{95,允} = \Delta_{允} \cdot \frac{1}{3} = 4\text{HRA} \times 1/3 = 1.3\text{HRA}$ 4.被测参数测量范围(56-68)HRA, 选用测量范围为(20~88) HRA 的洛氏硬度计进行测量					
计量校准 过程	测量设备名称	型号规格	设备特性 (示值误差等)	检定证书编号	检定日期
	洛氏硬度计	(20~88) HRA	允差: $\pm 1.5\text{HRA}$	LY-15-00005	2020.01.12
计量验证记录: 测量设备的测量范围为 (20~88) HRA, 满足导出计量要求测量范围(56-68)HRA 的要求; 测量设备最大允许误差为 $\pm 1.5\text{HRA}$, 满足导出计量要求最大允许误差 $4\text{HRA} = \pm 2\text{HRA}$ 的要求; 验证结论: ☒符合 ☐有缺陷 ☐不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字: 孙建青 验证日期: 2020 年 1 月 14 日					
认证审核记录: 1. 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 2. 计量要求导出方法正确; 3. 测量设备的配备满足计量要求; 4. 测量设备经校准; 5. 测量设备验证方法正确。 审核员签字: 刘文冲 企业代表签字: 李永成 审核日期: 2020 年 3 月 29 日					